

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ПОРИСТАЯ

МАРКА **МП** ТУ 2143-036-00203789-2003

Селитра аммиачная пористая марки МП (для технических целей) предназначена для производства промышленных взрывчатых веществ.

••• ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Внешний вид	приллированный продукт без посторонних механических примесей от белого до бежевого цвета
Суммарная массовая доля нитратного и аммони в пересчете на ${\rm NH_4NO_3}$ в сухом веществе, мин	йного азота 98%
Массовая доля воды, макс	
– метод сушки	0,4%
– метод Фишера	0,7%
рН 10 %-ного водного раствора, мин	6
Содержание органической добавки	
(в расчете на углерод), макс	0,15%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Массовая	доля	гранул	размером:
Maccoban	40,171	i parry/i	pasincpoin.

– от 1 до 2 мм, мин	75%
– менее 1 мм от 2 до 3 мм, суммарно, макс	25%
– менее 1 мм, макс	2%
Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу, мин	5,6%
Маслопоглощение, мин	8%
Насыпная плотность	0,70÷0,76 г/см³
Статическая прочность гранул, мин	4 (0,4) Н/гранулу (кг/гранулу)
Рассыпчатость, мин	100%

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Отгружают в мешках, контейнерах (МКР).
- Транспортируют всеми видами транспорта (кроме воздушного) в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Хранят в закрытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков, отдельно от других веществ и материалов.

Следует предохранять от нагревания, воздействия пламени или попадания искр, от загрязнения любыми посторонними примесями.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

••• изготовители:

ПАО «АКРОН»

г. Великий Новгород, Россия, 173012 телефон: +7 (8162) 99-62-54 факс: +7 (8162) 99-66-63 root@vnov.acron.ru www.acron.ru

ПАО «ДОРОГОБУЖ»

www.acron.ru

Территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж» г. Дорогобуж, Дорогобужский район, Смоленская область, Россия, 215753 телефон: +7(48144) 68-207 факс: +7 (48144) 68-328, +7 (499) 246-23-59 root@drg.dol.ru



Система менеджмента качества ПАО «Акрон» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001